

# Malířská stěrka EXTRA

## Vyrovnávací stěrková hmota s vyztužujícími vlákny



### Použití

Malířská stěrka EXTRA je vnitřní stěrková hmota středně hrubé zrnitosti určená k povrchovým úpravám a vyrovnání stěn a stropů v interiérech, k úpravám sádrokartonových konstrukcí, jako náhrada tenkovrstvých štuků, k vytvoření nových hladkých omítek, k celoplošným nebo lokálním opravám štuků, omítek, betonů, pórabetonů a dalších savých stavebních materiálů. Obsahuje speciální vlákna pro rychlejší prosychání materiálu a armování. Je vhodná jako první vrstva pro nerovné podklady a lokální opravy. Z důvodu rychlého vytvrdení slouží jako výborný podklad pro konečnou úpravu povrchu malířskými barvami řady EXIN, tapetováním či jinými malířskými technikami.

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky normy EN 15824:2017. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o vlastnostech. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Směs plniv, pojiv a aditiv ve vodném prostředí.

Parametry stěrkové hmoty	
obsah netěkavých složek	min. 75 %
vzhled	pastovitá konzistence, bílá barva
hustota	1700 kg/m <sup>3</sup>

Parametry zaschlé stěrky		
propustnost pro vodní páru	dle ČSN EN ISO 7783	V = 627 g/(m <sup>2</sup> 24 hod)
ekvivalentní difúzní tloušťka (s <sub>d</sub> )	dle ČSN EN ISO 7783	0,13 m (při tloušťce suchého filmu 0,08 mm)
soudržnost	dle ČSN 1542	> 0,3 MPa
reakce na oheň	dle EN 15824	Eurotřída A2 – s1, d0 *

\* klasifikace podle Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1228

### Příprava podkladu

Před vlastním použitím Malířské stěrky EXTRA musí být podklad zbaven starých nesoudržných vrstev nebo maleb. Nanášet pouze na pevný, suchý a nesprašující podklad. Podklad napenetovat přípravkem PENEKO, čímž se docílí lepší přilnavosti a soudržnosti podkladu.

### Aplikace

Malířská stěrka EXTRA se nanáší nerezovým hladítkem (popř. stříkacím zařízením přizpůsobeným konzistenci přípravku) a to v několika tenčích vrstvách po zaschnutí vrstev předešlých. Tloušťka jednotlivých vrstev by neměla přesáhnout 4 mm. Před úplným zaschnutím se menší nerovnosti mohou vyhladit vlnkou houbou, po vytvrdení je vhodné povrch přebrousit jemným smirkovým papírem (pro ruční broušení č. 100-120, pro strojní broušení č. 80-100). Stěrka je připravena k použití, případně konzistenci upravit vodou.

### Způsob nanášení

Nerezovým hladítkem, stříkáním.

### Spotřeba

2–3 kg/m<sup>2</sup> dle kvality a nerovnosti podkladu

### Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

**Malířská stěrka EXTRA****Vyrovnávací stěrková hmota s vyztužujícími vlákny****Hygiena a bezpečnost práce**

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejít, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepouženými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omýt kůže).

**První pomoc**

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci.

Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísňovanou pokožku umýt vodou a mydlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. V případě pochybností nebo přetrhávajících příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

**Skladování**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

**Upozornění**

Prázdný obal i se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování odpadů. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +30 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Záruční doba:**

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

**Balení**

1,8; 5; 18 kg.

Datum revize: 14. 4. 2023