

Malířská stěrka FINIŠ

Finální vyrovnávací stěrková hmota



Použití

Malířská stěrka FINIŠ je vnitřní stěrková hmota jemné zrnitosti určená k povrchovým úpravám a vyrovnání stěn a stropů v interiérech, k úpravám sádkartonových konstrukcí, k vytváření nových hladkých omítek, k celoplošným nebo lokálním opravám štuků, omítek, betonů, pórobetonů a dalších savých stavebních materiálů. Z důvodu rychlého vytvrdnutí slouží jako výborný podklad pro konečnou úpravu povrchu malířskými barvami řady EXIN, tapetováním či jinými malířskými technikami.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky normy EN 15824:2009. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o vlastnostech. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs plniv, pojiv a aditiv ve vodném prostředí.

Parametry stěrkové hmoty	
obsah netěkavých složek	min. 75 %
vzhled	pastovitá konzistence, bílá barva
hustota	1700 kg/m ³

Parametry zaschlé stěrky		
propustnost pro vodní páru	dle ČSN EN ISO 7783	V = 627 g/(m ² .24 hod)
ekvivalentní difúzní tloušťka (s _d)	dle ČSN EN ISO 7783	0,13 m (při tloušťce suchého filmu 0,08 mm)
soudržnost	dle ČSN 1542	> 0,3 MPa
reakce na oheň	dle EN 15824	Eurotřída A2 – s1, d0 *

Příprava podkladu

Před vlastním použitím Malířské stěrky FINIŠ musí být podklad zbaven starých nesoudržných vrstev nebo maleb. Nanášet pouze na pevný, suchý a nesprašující podklad. Podklad napenetrovat přípravkem PENECO, čímž se docílí lepší přilnavosti a soudržnosti podkladu.

Aplikace

Malířská stěrka FINIŠ se nanáší nerezovým hladítkem (popř. stříkacím zařízením přizpůsobeným konzistenci přípravku) a to v několika tenkých vrstvách po zaschnutí vrstev předešlých. Tloušťka jednotlivých vrstev by neměla přesáhnout 2 mm. Před úplným zaschnutím se menší nerovnosti mohou vyhladit vlhkou houbou, po vytvrdnutí je vhodné povrch přebrousit jemným smirkovým papírem (pro ruční broušení č. 100-120, pro strojní broušení č. 80-100). Stěrka je připravena k použití, případně konzistenci upravit vodou.

Způsob nanášení

Nerezovým hladítkem, stříkáním.

Spotřeba

1–2 kg/m² dle kvality a nerovnosti podkladu.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Malířská stěrka FINIŠ

Finální vyrovnávací stěrková hmota



Hygiena a bezpečnost práce

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

První pomoc

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci.

Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

Upozornění

Prázdný obal i se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování odpadů. Převážet pouze při teplotách od +5 °C do +30 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Balení

1,8; 5; 18 kg.

Datum revize: 14. 4. 2023